



Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Decadex Fasademaling

PRODUKTINFORMASJON

Decadex er et vanntett, elastisk fasadebelegg som effektivt bremser karbonatisering av betong og puss, samtidig som det gir en effektiv reduksjon av kloridgjennomtrenging.

Produktet er en vannbasert en-komponent styren-akryl copolymer som danner en hardfør, matt, elastisk og varig membran som ikke krakelerer.

Decadex leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i de fleste spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent.

Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte, og skal ikke fortynnes.

Sammen med Bonding Primer, har Decadex svært god vedheft til underlaget.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige fasader og konstruksjoner av betong og mur.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Decadex gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i minimum 10 år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad. Malingen inneholder antigromidler og renseeffekter som vil hindre groe og forurensing i større grad enn konvensjonelle malinger.

En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig. En inspeksjon med påfølgende rengjøring anbefales utført hvert eller hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg, samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget eller at forurensing får gro fast.

Ved eventuell skade fjernes løs maling, området rengjøres nøye og påføres 1 strøk Bonding Primer og 2 strøk Decadex, så snart underlaget er tørt.

Fasadene bør vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Etter 10 år er som regel malingsfilmen inntakt, men gir begrenset beskyttelse for underlaget. Det bør da påføres 1 strøk Bonding Primer og 2 strøk Decadex for å gi fasadene 10 nye år med effektiv beskyttelse. Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandling utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og HMS-datablad for produktet.

FARGESPEKIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nr. settes inn:
Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:-----

Adresse:-----

Tlf.1:----- Tlf.2:-----

E-post:-----

Dato:-----

REVISJONS DATO: 17.12.2008