



Monodex Smooth

FDV - DATABLAD

Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Monodex Smooth Fasademaling

PRODUKTINFORMASJON



Monodex Smooth er et vannbasert, en-komponent, harpiks rikt og dekorativt malingssystem for vegg og himling. Monodex Smooth gir vær- og vann-beskyttelse, samtidig som den er motstandsdyktig mot karbondioksid. Produktet er diffusjonsåpent slik at underlaget får tørke ut.

Monodex Smooth inneholder aktive stoffer for å redusere faren for sopp og alger.

Monodex Smooth leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i de fleste spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent. Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte.

Monodex Smooth har svært god vedheft til underlaget, enten alene eller i kombinasjon med Bond-Prime.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige fasader og konstruksjoner av betong og mur, men brukes også innendørs og på trevirke for å redusere faren for groe.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Monodex Smooth gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i minimum 10 år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad.

Malingen har antigromidler som vil hindre groe og forurensing i større grad enn konvensjonelle malinger.

En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig. En inspeksjon med påfølgende rengjøring anbefales utført hvert eller hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg, samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget eller at

forurensing får gro fast. Ved eventuell skade fjernes løs maling, området rengjøres nøye og påføres 2 strøk **Monodex Smooth**, så snart underlaget er tørt.

Fasadene bør vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Etter 10 år er som regel malingsfilmen inntakt, men gir begrenset beskyttelse for underlaget.

Det bør da påføres 2 strøk **Monodex Smooth** for å gi fasadene 10 nye år med effektiv beskyttelse. Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandlingen utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og HMS-datablad for produktet.

FARGESPESIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nr. settes inn:
Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONSDATO: 23.02.2012