



BONDING PRIMER

SAMMENSETNING:

En to komponent, vannbasert primer. Part A inneholder en pre-reagert epoxy resin oppløst i vann. Part B er en vannbasert, polyamin-modifisert løsning. Primeren er melkeaktig grønn i sammenblandet tilstand. Når den tørker blir den blank, med et lite grønnskjær.

FORDELER:

- Herder hurtig
- Kan overmales fra og med to timer etter påføring
- Minst farlige form for epoksy (lav flyktighet)
- Lang levetid i spannet - holder seg hele arbeidsdagen igjennom
- Enkel å blande, så vel som å påføre
- Utstyr benyttet i påføringsfasen rengjøres vha. vann
- Enkelt blandeforhold; 4:1 både mht. vekt og volum.
- Grønnfargen gir en bedre progresjons/fremdriftsoversikt

BRUKSOMRÅDER:

Brukes før påføring av LPL's vann- og løsemiddelbaserte membraner. Produkt kan brukes på de fleste faste og eroderte byggeunderlag hvor både en penetrerende og/eller en overflateprimer "effekt" trengs.

Ulike typer underlag:

- Betong (fuktig så vel som delvis herdet)
- Sementbaserte overflater - som murpuss, slemminger, mørter.
- Gips
- Bituminøse overflater, eksempelvis asfalt
- Takpapp
- Trepaneler og glassfiberarmert betong
- Murverk

- Isoleringsskum; eks. polyuretan
- Treoverflater
- Tidligere malte overflater
- Glassforsterket polyester
- Noen LPL-membraner før gjenbehandling
- Som primer ved bruk av betongreparasjons- og fasadesystemer

NB! Sjekk alltid det relevante produkts tekniske datablad.

PÅFØRING:

1. Klargjør og rengjør det enkelte/ aktuelle underlag som beskrevet på membranens/malingens tekniske datablad. Tillat LPL's reparasjonssystemer å herde over natten før priming. Primeren skal tørke helt før toppstrøk påføres.

FOR ALLE ANDRE UNDERLAG; KAN PRIMEREN OVERMALES SÅ SNART PRIMEREN ER TØRR: (Se punkt 4 nedenfor).

Overflaten kan inneholde opptil 84 % relativ fuktighet. Overflaten må være ren og fri for fett/olje etc. På overflater som er tilgrodde med mugg/sopp, bruk LPL Biowash før priming. Reparer overflaten hvor dette er nødvendig og rengjør.

2. Klargjør primer ved å tilsette Part B til Part A, dette gjelder for så vel 25 liters pakningene som 5 liters pakningene. Ved blanding av 25 liters forpakningene anbefales bruken av en elektrisk miksepinn, mens 5-literen kan blandes manuelt med en pinne e.l. Blandinga er ferdig når den har en jevn lys grønn melkaktig konsistens.

BLANDINGSFORHOLD - 4:1 mht. vekt og volum.

3. POT LIFE (Levetid i spannet): Opp mot 12 timer. Bland og bruk materialet i løpet av arbeidsdagen. Primeren kan fremdeles se intakt ut dagen etter blanding, men vil da ikke gi det forventede resultat.

4. Påfør et strøk Bonding Primer med kost, rulle eller ved luftfri sprøyte (dysestørrelse 11 - 19). La primeren tørke etter følgende skala, før overmaling: