

## Kieselit – Grundierfarbe

Pigmentert grunnmaling på Silikatbasis.  
Fortynnbar med vann i forholdet 2:1  
Ideell for underlagstabilisering og som heft for påfølgende Silikatmalinger.



### Grunnfarge:

Hvit.

### Glans:

Matt

### Egenvekt:

Ca. 1,697

### Bindemiddel:

Kaliumvannglass og spesielle stabilisatorer.

### Pigmentbase:

Titanoxid, quartz, tilsetninger og spesielle enzymer.

### Emballasje:

20 kg

### Bruksområde:

Utendørs og innendørs

### Tynningsmiddel:

Vann, i forholdet 2:1. (2 volumdeler Grundierfarbe til 1 volumdel vann).

### Lagring:

Oppbevares kjølig, men frostfritt.

### Rengjøring:

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

### Forenelighet:

Må ikke blandes med andre produkter

### Tørketid:

Ca.24 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

### Forbruk:

Ca.150 - 250 g/m<sup>2</sup> av uforynnet Grundierfarbe.

Merk: For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

### Fargevalg:

Kan brekkes med Kieselit brekk- og fulltonefarger.

### Minimumstemperatur:

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

### Egenskaper:

Kieselit – Grundierfarbe er en pigmentert grunning på Silikatbasis. Produktet er værbestandig i henhold til DIN 18363. Den vannbaserte grunningen gir, pga dens kombinasjon av fyllstoff og pigmenter et fast, stabilt feste for påfølgende malinger. Kieselit-Grundierfarbe er et utmerket grunnlag for påfølgende Silikatpusssystemer. Fungerer også som heftmiddel for silikatpåføringer på stabile, bæredyktige organiske underlag. Kan ikke brukes på elastiske og glinsende/blanke underlag.

### Bruksområder:

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk), stabile mineralske og organiske malinger.

### Forberedelser av underlaget:

Kieselit-Grundierfarbe skal påføres ren, tørr og stabil overflate.

Fjern all skitt, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av høytrykksspyling, fasade vask, sandblåsing eller annen egnet rengjøringsmetode. Olje og fett må fjernes. Skadet betong, murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling.

### Påføring:

Kieselit-Grundierfarbe påføres med pensel eller rulle. Det er viktig å tynne og røre malingen godt før påføring. Det anbefales å bruke pensel og arbeide grunningen inn i underlaget. Sterkt sugende underlag kan kreve litt mer fortynning enn ikke sugende.

### Påføringsråd:

Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

### Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.

### EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:

75g/L (2007) – 30g/L (2010).  
Dette produktet inneholder maks. <1g/L VOC

### Produktkode:

M-SK01

### Versjon:

12.06

Teknisk Datablad no: NI-02070

### Allmene råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøye med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

### Avfallshåndtering:

Må ikke helles/kastes i avløp eller søppelspann. Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

**Tekniske råd og anbefalinger:** Ring: 51 71 56 00