



## OTIMAX Dør & Vindu

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Otimax dør/vindu er en moderne hybridmaling som gir maksimal beskyttelse mot det varierende Norske været.

Spesielt velegnet til høvlet treverk som vinduer, dører, hagemøbler, gjerde, listverk o.l.

Flott også til takrenner av plast eller metall. Malingen er god å arbeide med og hefter godt.

Den tørker fort og kan påføres 2 strøk på samme dag.

### BRUKSOMRÅDE:

Utmerket på nytt treverk, beiset, trykkimpregnert, dekkbeiset eller malt treverk. Tidligere behandlet flate må vaskes først og skrape det som er løst. Bart treverk, nytt og gammelt grunnes først med OTI Trearmering. Værslitt beiset treverk vaskes først før stålbørsting og grunning før 2 strøk OTIMAX. Også bra å bruke på takrenner og beslag av plast eller metall.

### PRODUKTDATA:

Emballasjestørrelser:	750ml (base 675ml) 2,5 l (base 2,25 l) og 10 l ( base 9 l)
Fås i følgende baser:	A, B, C, Oksydrød
Farger:	Hvit
Glansgrad:	40-50 halvblank
Type:	Moderne hybridmaling (akryl/alkyd-hybridteknologi)
Tørrestoff:	36 +/- 2 volum%
(Hvit)	
Litervekt:	1,23 kg/l (Hvit)



### PÅFØRINGSINFORMASJON:

Rør godt om før bruk. For at malingen skal vare lenge, er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede detaljer. Bland innhold i spann med ulike produksjonsnummer for å unngå fargeforskjell. Sol på halvtørr maling kan gi solblæring. Dugg kan gi matte skjolder. Dette kan også skje ved høy fuktighet og lav temperatur. Gammel tjære-, mineralolje-, linoljebehandling kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Underlaget og luftens temperatur må være +10 grader Celsius. Ikke mal hvis det er fare for regn eller dugg før malingen er tørr. Unngå å male i sola.

### FORARBEID:

Underlaget må være fast, tørt og rent. Tidligere behandlet treverk vaskes med kraftvask. Løs maling og trefibre fjernes med stålbørsting/skraping. Nytt, bart eller værslitt underlag grunnes med OTI trearmering. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Værslitt underlag vaskes og stålbørstes før grunning. Da er det klart for maling. Eksponert treverk (4-6 uker) stålbørstes etter vask.

### FORBRUK:

Høvlet tre: 9-12m<sup>2</sup>/liter.



**ANBEFALT SLUTTBEHANDLING:**

2 strøk på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet tre samt høvlede detaljer.

Endeved og kuttflater mettes ekstra godt.

Grunnede flekker flekkmales 2 strøk før 2 hele strøk over det hele.

Tørketid (23 grader Celsius, 50% HR):

Berøringstørr etter ca. 30 minutter, overmalbar etter ca. 2 timer.

**Tynner:** Vann

**Rengjøringsmiddel:** Vann eller penselrens

**TÅLER IKKE FROST!**

EU grenseverdi for produktet (kat A/d): 130 gr./l (2010)

Produktet inneholder maks 130 gr./l. VOC