



OITMAX DEKKBEIS

PRODUKTBESKRIVELSE:

Otimax dekkbeis er en moderne hybriddekkbeis som gir maksimal trebeskyttelse mot det varierende norske været.

Ekstremt god beskyttelse mot sol, regn, snø, kulde, vind og forurensing.

Dekkbeisen holder samme farge og glans lenge og har dermed også lange vedlikeholdsintervaller.

Dekkbeisen holder seg ren lenger enn tradisjonell oljedekkbais og får langt mindre svertesopp.

Dekkbeisen er god å arbeide med og hefter godt.

Den tørker fort og 2 strøk kan påføres samme dag.

BRUKSOMRÅDE:

Utmerket på nytt treverk, beiset, trykkimpregnert, dekkbeiset eller malt treverk.

Tidligere behandlet flate må vaskes først og skrape det som er løst.

Bart treverk, nytt og gammelt, grunnes først med OTI Trearmering.

Værslitt beiset treverk vaskes først før stålborsting og grunning før 2 strøk OTIMAX dekkbeis.

Også bra å bruke på takrenner og beslag av plast eller metall.

PRODUKTDATA:

Emballasje: 750ml (base 675ml) 2,5 l (base 2,25 l) og 10 l (base 9 l)

Fås i følgende baser: A, B, C, Oksydrød

Farger: Hvit

Glansgrad: 35-45 halvblank

Type: Moderne hybriddekkbeis

Tørrstoff: 35 +/- 2% (Hvit)

Litervekt: 1,22 kg/l (Hvit)

PÅFØRINGSINFORMASJON:

Rør godt om før bruk. Bland innhold i spann med ulike produksjonsnummer for å unngå fargeforskjell.

Sol på halvtørr dekkbeis kan gi solblæring.

Dugg kan gi matte skjolder. Dette kan også skje ved høy fuktighet og lav temperatur.

Gammel tjære-, mineralolje-, linolje-behandling kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Underlaget og luftens temperatur må være +10 grader Celsius.

Ikke mal hvis det er fare for regn eller dugg før dekkbeisen er tørr.

Unngå å male i sola.

FORARBEID:

Underlaget må være fast, tørt og rent.

Tidligere behandlet treverk vaskes med kraftvask. Løs dekkbeis og trefibre fjernes med stålborsting/skraping. Nytt, bart eller værslitt underlag grunnes med OTI trearmering.



Husk å mette endeved og kuttflater ekstra godt.
Værslitt underlag vaskes og stålbørstes før grunning. Da er det klart for dekkbeis.
Eksponert treverk (4-6 uker) stålbørstes etter vask.

FORBRUK:

Uhøvlet tre: 6-8m²/liter.
Høvlet tre: 10-12m²/liter.

ANBEFALT SLUTTBEHANDLING:

2 strøk på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet tre samt høvlede detaljer.
Endeved og kuttflater mettes ekstra godt.
Grunnede flekker flekkmales 2 strøk før 2 hele strøk over det hele.

TØRKETID: (23 grader Celsius, 50% RF):
Berøringstørr etter ca. 30 minutter
Overmalbar etter ca. 2 timer.

Tynner: Vann

Rengjøringsmiddel: Vann eller penselrens.

TÅLER IKKE FROST!

EU grenseverdi for produktet (kat A/d):
130 gr./l (2010)
Produktet inneholder maks 130 gr./l. VOC