



## **OVERFLATEBESKYTTELSE**

### BESKRIVELSE

Ercole er et sementbasert pulver(ferdigmiks) som blandet med vann gir et slitesterkt og fleksibelt belegg for å renovere og beskytte underlaget. Produktet er klart for bruk, og skal kun tilsettes rent vann.

Ercole er et allsidig sistegenerasjons beskyttelsesprodukt som påføres i et tynt lag, 1-3 mm, men som gir en svært effektiv beskyttelse.

Belegget er lett å påføre og har svært god heft til en rekke underlag som asfalt, tre, gips, metall, betong o.l.



### BRUKSOMRÅDER

Ercole er et allsidig produkt som er lett å påføre. Det brukes både utendørs og innendørs på gulv, vegger og tak.

Belegget kan påføres på en rekke underlag som asfalt, murpuss, betong, gips, tre og metall, og brukes for å beskytte parkeringsplasser, ramper, brygger, garasjer, industribygg, veier, broer, gangbaner, landingsbaner, gulv og flater som er utsatt for syrer og kjemikalier.

- Veier og broer
- Ramper og gangbaner
- Garasjer og parkeringsplasser
- Butikker og industribygg
- Landbruksbygninger
- Næringsmiddelindustrien
- Spesielt utsatte utendørsområder



### FORDELER

- Vanntett
- Værbestandig
- Slitesterkt og fleksibelt
- Hindrer frys-tin problemer
- Motstandsdyktig mot salter og avisingsprodukter
- Brannklasse A
- Høy trykkstyrke ( 45 MPa)
- Tynt sementbelegg, 1 - 3 mm
- Miljøvennlig og sikkert
- Allsidig for bruk både innvendig og utvendig
- Klar til bruk - kun tilsettes vann
- Svært god heft til en rekke underlag

### PÅFØRING

Ercole påføres med gumminal, sprøyte, murskje eller pensel.

Blandes med vann( 4-6 liter for selvutjevne blanding) til ønsket konsistens. Vertikal eller tak- påføring krever en tykkere konsistens, som puss/sparkelmasse.

Blandes med hånddrill med blanderedskap. For større mengder kan en sementmikser brukes.

For belegg tykkere enn 3 mm, tilsettes mer sand eller tilslag, opptil 7 kg pr. spann Ercole.

### TEKNISKE DATA

Egenskap	Testresultat	Norm/standard
Brannmotstand:	Klasse A	UBC 15-2
Frys - Tin motstand:	1,41 MPa	ASTM C 297
Trykkstyrke:	45 MPa etter 7 dager	ASTM C 39
Skjæremotstand:	14 MPa etter 7 dager	ASTM C 882
<b>Forbruk</b>		
Dekkevne pr forpakning( 25 kg):	16 m <sup>2</sup> ved 2 strøk påføring	
Tørketid:	72 timer	
Brukes innen:	N/A. Unngå fuktighet(oppbevares tørt i lukket forpakning)	
Forpakning:	25 kg spann - 56 spann pr. pall	

Sikkerhetsdatablad fås ved henvendelse til: Norsk Industrivern AS på tlf.: 51 71 56 00