



### LongLife Takmaling

#### BRUKSOMRÅDE

- Til bruk som grunner/toppstrøk på takoverflater av galvanisert stål, aluminium, glassfiberarmert polyester (GRP) etc.

#### BESKRIVELSE

- Enkomponent kvalitetsmaling for langtidsbeskyttelse, selv i værharde strøk
- Meget god korrosjonsbeskyttelse - stopper rust
- Enestående vedheftsegenskaper til både stål, aluminium og galvanisering
- Lavt løsemiddelinnhold
- Semiglans overflate
- Produsert i hht. retningslinjer fra Eu-Økologisk Revisjon, samt i hht. DIN-ISO 14001

#### FORDELER

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enkomponent</li><li>• Tørker raskt</li><li>• Kan påføres i temperaturer &gt; -10 °C</li><li>• Inneholder ikke bly, kromater eller sink</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manuell rustfjerning er nok</li><li>• Grunner og toppstrøk i ett</li><li>• God kantdekke</li></ul> |
|--|--|

#### TEKNISKE DATA

Tørrstoffinnhold, volum	50%
Egenvekt	1,1 - 1,4 kg/ltr
Anbefalt TFT	min 60 µm
Teoretisk forbruk @ TFT	8,3 m <sup>2</sup> /ltr
Tørr varmemotstand	opptil 200°C
Emballasje	10 ltr
Tørketid ved 20°C og 65% RH:	
Berøringstørr	20 min
Overmaling	Min 60 min
Overmalbarhet	Ingen begrensninger
Farger:	4 farger: rød, svart, grå og grønn (RAL3009, 9005, 7023 og 6011)

#### OVERFLATEBEHANDLING:

**Stål:** Fjern løst rust, rustflak, glødeskall og løs maling med skrape eller stålbørste til minimum St2 (ISO 8501-1: 1988). På større overflater anbefales blåserensning eller høytrykksrensning.



**Aluminium og Galvanisert stål:** Fjern fett og annen forurensing. På større overflater anbefales blåserensing med f.eks. kalk.

**Plast:** Grundig rengjøring. Sett alltid en prøve med LongLife Takmaling på den overflaten som skal behandles. LongLife egner seg meget godt for bruk på de fleste plastmaterialer som PVC og GRP(glassfiber armert polyester).

**Behandling av malte flater:** Alle flater må være rengjort. Høytrykksvask, avfett med egnet vaskemiddel hvis nødvendig.

**Tynning:** Power Coat Spesialtynner til kost og rulle, for å regulere viskositeten.

Power Coat Kombitynner til sprøyte Luftforstøvningssprøyte; 5 – 10 %

Kombitynner

Høytrykkssprøyte: 3 - 5 % Kombitynner

**Rengjøring:** Power Coat Kombitynner

### PÅFØRING

**MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!**

OVERFLATE	TILSTAND	FORARBEIDE AV FLATEN	1. STRØK	2. STRØK
Stål	Bart eller lett rustet	Fjern løs rust, (St2) og rengjør	LongLife	LongLife
Stål	Tidligere malt, delvis rustet	Fjern løs rust/maling med skrape, stålbørste eller egnet verktøy (St2) og rengjør	LongLife *	LongLife
Galvanisert stål	Værslitt galvanisering	Avfett og rengjør	LongLife	LongLife
Aluminium	Ubehandlet	Avfett og rengjør	LongLife	LongLife

\* Kun flekkgrunning

Ideell påføringstemperatur: +15°C - +25°C. Mulig påføringstemperatur: -10°C - +30°C. Relativ fuktighet må være under 85 %.

### LAGRING

Lagringstid er 24 måneder i uåpnet spann. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

### ØVRIGE DATA

Yrkeshygieneiske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr: 092175

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor Norsk Industrivern A/S' kjennskap og kontroll, kan Norsk Industrivern A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.