

Kieselit – Fusion Fixativ

Påføringsklart Grunning- og fortynningsmiddel på Silikatbasis med Nanoteknologi. For stabilisering og styrking av sugende underlag før maling med Kieselit–Nano-Silikatmaling, samt for fortynning av Kieselit –Nano- Silikatmalinger.


Grunnfarge:

Klar

Glans:

Silkematt

Egenvekt:

Ca. 1,0

Bindemiddel:

Kaliumvannglass og spesielt nanokrystallisk innhold.

Emballasje:

10 liter

Bruksområde:

Utendørs og innendørs

Tynningsmiddel:

Vann

Lagring:

Oppbevares kjølig, men frostfritt, og kun i plastkanne.

Rengjøring:

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

Forenelighet:

Blandbar med alle Alligatorprodukter med samme bindemiddel.

Tørketid:

Ca.12 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

Forbruk:

Ca.0,10 - 0,25 liter/m²

Merk: For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

Fargevalg:

Kan brekkes med Kieselit brekk- og fulltonefarger.

Minimumstemperatur:

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

Egenskaper:

Kieselit – Fusion Fixativ er en transparent grunning på nanoteknologisk Silikatbasis med stabiliserende og heftende virkning på malte og umalte mineralske underlag. Produktet er laget spesielt for Kieselit Fusion og Kieselit Fusion Inside, men er også velegnet som grunning for andre Kieselitprodukter. Kieselit – Fusion Fixativ er svært diffusjonsåpent og ikke filmdannende.

Bruksområder:

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk), stabile mineralske malinger.

Forberedelser av underlaget:

Kieselit – Fusion Fixativ skal påføres ren, tørr og stabil overflate. Fjern all skitt, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av

høytrykksspyling, fasade vask, sandblåsing eller annen egnet rengjøringsmetode. Olje og fett må fjernes. Skadet betong, murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling.

Påføring:

Kieselit – Fusion Fixativ påføres med pensel eller rulle. Det anbefales å bruke pensel og arbeide grunningen inn i underlaget. Som fortynningsmiddel for Kieselit malinger kan malingen tilsettes opptil 10% Kieselit Fusion Fixativ.

Påføringsråd:

Må ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.
EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:

50g/L (2007) – 30g/L (2010). Dette produktet inneholder maks. <1g/L VOC

Produktkode:

M-SK01

Versjon:

12.06

Teknisk Datablad no: NI02084

Allmenne råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøyte med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

Avfallshåndtering:

Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

Tekniske råd og anbefalinger: Ring: 51 71 56 00