

## Kieselit – Streichvlies

Vannbasert, fiberforsterket tykkfilmsmaling på Silikatbasis i henhold til DIN 18363. Brukes som grunn-, mellom-og eventuelt topp strøk for utjevning av underlaget, riss-slemming og som lasurgrunn.

Vannavvisningsevne: w-verdi: 0,1 kg/m<sup>2</sup>xh0,5

Vandampgjennomgang: sd-verdi: 0,1 m

**Grunnfarge:**

Hvit.

**Glans:**

Matt

**Egenvekt:**

Ca. 1,7

**Bindemiddel:**

Kaliumvannglass og spesielle stabilisatorer.

**Pigmentbase:**

Titanoxid

**Emballasje:**

12,5 liter

**Bruksområde:**

Utendørs og innendørs

**Tynningsmiddel:**

Kieselit Grundiermittel og vann i blandingsforhold 1:1.

**Lagring:**

Oppbevares kjølig, men frostfritt, og kun i plastspann.

**Rengjøring:**

Rengjør alt utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

**Forenelighet:**

Kan blandes med alle Alligatorprodukter med samme bindemiddel, men man må være klar over at produktets oppgitte egenskaper da blir forandret.

**Tørketid:**

Ca. 12 timer. Ved lave temperaturer må det påregnes lengre tørketid.

**Forbruk:**

Ca. 0,25 - 0,35 liter/m<sup>2</sup>/strøk.

For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

**Fargevalg:**

Kan brekkes med Kieselit brekk- og fulltonefarger.

**Minimumstemperatur:**

Minimum påføringstemperatur er 8°C både i underlag og luft.

**Egenskaper:**

Kieselit -Streichvlies er værbestandigt i henhold til DIN 18363. Produktet har lavt vannopptak, samtidig som det er diffusjonsåpent. Kieselit -Streichvlies har svært god fyllevne og er lett å forme/strukturere. Fiberforsterkningen i Kieselit -Streichvlies gjør at malingen er rissoverbyggende, strukturerbar og kan tette svinn- og hårriss. Produktet reagerer kjemisk med ren puss/betong og danner en mikrokrySTALLinsk binding med overflaten.

**Bruksområder:**

Alle vanlige mineralske underlag (Alle typer puss, betong og murverk). Bæredyktige og stabile, mineralske malinger.

**Forberedelser av underlaget:**

Kieselit -Streichvlies skal påføres ren, og tørr overflate. Fjern all skitt, olje, fett, dårlig maling, støv, alger, soppvekst ved hjelp av høytrykksspyling, fasade vask, sandblåsing eller lignende. Skadet betong, murverk eller tegl må utbedres, sprekker og dårlige fuger må repareres før overflatebehandling. Underlaget må seises/grunnes med en tilpasset grunning fra Alligator.

**Påføring:**

Bruk fortrinnsvis en og samme påføringsteknikk i løpet av en jobb. Benyttes forskjellige teknikker vil dette synes i strukturen på overflaten.

Kieselit -Streichvlies påføres med pensel eller rulle. Det er viktig å røre malingen godt før påføring. Påse at malingen påføres jevnt og i anbefalt tykkelse. Dette er viktig for å oppnå ønsket rissoverbygging og utjamning av ujevnt og opprisset underlag.

**Påføringsråd:**

Kieselit -Streichvlies skal ikke påføres i direkte sollys, sterk vind eller høy underlagstemperatur.

**Merk:**

Flater som ikke skal males ( Glass, fliser, klinkstein osv.) må tildekkes. Beskytt øyne og følsom hud mot malingssprut.

Hvis malingssprut; skyll umiddelbart nøyte med rikelig med vann. Om ønskelig kan overflaten påføres et toppstrøk med en eget silikatmaling fra Alligatorsortimentet.

**Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.****EU – grenseverdi for VOC for denne type produkter:**

75g/L (2007) – 30g/L (2010).

Dette produktet inneholder maks. 10g/L VOC

**Produktkode:**

M-SK01

**Versjon:**

12.06

**Teknisk Datablad no: NI-02086**

**Allmene råd:**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å innhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skyll øyeblikkelig nøyte med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

**Avfallshåndtering:**

Overskuddsmateriell behandles/leveres som spesialavfall. Tørkede rester kan kastes som restavfall.

**Tekniske råd og anbefalinger:** Ring: 51 71 56 00