



## Miropan Elast

## FDV - DATABLAD

### Forvaltning, Drift og Vedlikehold – Miropan Elast Fasademaling

#### PRODUKTINFORMASJON

**Miropan Elast** er et Silikonhartsbasert, vannløselig, en-komponent, dekorativt malingssystem med nanoteknologi. Miropan Elast gir effektiv vær- og vann-beskyttelse, samtidig som den er diffusjonsåpen og lar eventuell fukt i underlaget tørke ut.

Miropan Elast inneholder aktive stoffer for å redusere faren for sopp og alger.

**Miropan Elast** leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i de fleste spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent. Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte.

**Miropan Elast** har god vedheft til underlaget, enten alene eller i kombinasjon med tilpasset primer.

#### INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige fasader og konstruksjoner av mur og puss, og har maks 10g/L VOC

#### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

#### RENHOLD

**Miropan Elast** gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i flere år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad.

Malingen har antigromidler som vil hindre groe og forurensing i større grad enn konvensjonelle malinger.

En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig. En inspeksjon med påfølgende rengjøring anbefales utført hvert eller hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg, samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget eller at forurensing får gro fast.

Ved eventuell skade fjernes løs maling, området rengjøres nøye og påføres 2 strøk **Miropan Elast**, så snart underlaget er tørt.

Fasadene bør vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

#### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Når malingen er slitt, bør konstruksjonen rebehandles.

Det bør da påføres minimum 1 strøk **Miropan Elast** for å gi fasadene flere nye år med effektiv beskyttelse.

Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandlingen utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og Sikkerhets-datalad for produktet.

#### FARGESPESIFIKASJON

Her kan fargenavn, kode eller nr. settes inn:

Farge:

Farge:

#### UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:-----

Adresse:-----

Tlf.1:----- Tlf.2:-----

E-post:-----

Dato:-----

REVISJONSDATO: 20.07.2017