



ELEGANSE HUSMALING

PRODUKTBESKRIVELSE:

Eleganse husmaling er en vanntynnet akryl trebeskyttelse mot det varierende norske været. Husmalingen er god å arbeide med og hefter godt. Den tørker fort og det kan påføres 2 strøk på samme dag.

BRUKSOMRÅDE:

Utmerket på nytt treverk, beiset, trykkimpregnert, dekkbeiset eller malt treverk. Tidligere behandlet flate må vaskes først og skrape det som er løst. Bart treverk, nytt og gammelt, grunnes først med OTI Trearming. Værslitt beiset treverk vaskes først før stålbørsting og grunning før 2 strøk Eleganse Husmaling.

PRODUKTDATA:

Emballasjestørrelser: 10 l (base 9 l). Kan skaffes i 2,5 l (base 2,25 l)
Fås i følgende baser:
A, B, C, Oksydrød
Farger: Hvit
Glansgrad: 25-35 halvblank
Type: Akrylmaling
Tørrestoff: 30 +/- 2% (Hvit)
Litervekt: 1,20 kg/l (Hvit)

PÅFØRING:

Rør godt om før bruk. Bland innhold i spann med ulike produksjonsnummer for å unngå fargeforskjell. Sol på halvtørr maling kan gi solblæring. Dugg kan gi matte skjolder.

Eleganse



Dette kan også skje ved høy fuktighet og lav temperatur.

Gammel tjære-, mineralolje-, linolje-behandling kan gi misfarging/ blæring av nytt toppstrøk.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Underlaget og luftens temperatur må være +10 grader Celsius. Ikke mal hvis det er fare for regn eller dugg før husmalingen er tørr.

Unngå å male i sola.

FORARBEID:

Underlaget må være fast, tørt og rent. Tidligere behandlet treverk vaskes med kraftvask. Løs dekkbeis og trefibre fjernes med stålbørsting/skraping.

Nytt, bart eller værslitt underlag grunnes med OTI trearming.

Husk å mette endaved og kuttflater ekstra godt.



Værslitt underlag vaskes og stålborstes før grunning. Da er det klart for husmaling.

Eksponert treverk (4-6 uker)
stålborstes etter vask.

FORBRUK:

Uhøvlet tre: 6-8m²/liter.

Høvlet tre: 10-12m²/liter.

ANBEFALT

SLUTTBEHANDLING:

2 strøk på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet tre samt høvlede detaljer.

Endeved og kuttflater mettes ekstra godt.

Grunnede flekker flekkmales 2 strøk før 2 hele strøk over det hele.

Tørketid: (23 grader Celsius, 50% RF):

Berøringsstørr etter ca. 30 minutter

Overmalbar etter ca. 2 timer.

Tynner: Vann

Rengjøringsmiddel: Vann

(lunkent såpevann) eller penselrens.

TÅLER IKKE FROST!

EU grenseverdi for produktet (kat A/d): 130 gr./l (2010)

Produktet inneholder maks 130 gr./l. VOC