



OTI TREARMERING

PRODUKTBESKRIVELSE:

Oti Trearmering er en fargeløs oljegrunding for ubehandlet/bart treverk utendørs. Grunningen trekker godt inn i treverket, og er vannavvisende. Grunningen binder løse trefibre, og gir god heft for påfølgende behandlinger. Den er også effektiv mot råte og svertesopp.

Grunningen påføres ubehandlet/bart treverk, nytt eller gammelt. For høvlet treverk påføres ett strøk, spesielt sugende flater kan behøve 2 strøk vått-i-vått, mens endaved påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Oti Trearmering er berøringstørr etter 12 timer, og overmalbar etter 24 timer.

BRUKSOMRÅDE:

Oti trearmering påføres på alt bart/ubehandlet treverk, både nytt og gammelt. Utmerket som grunning for både beis, dekkbeis og maling. Treverket må være rent og tørt før det behandles. Skittent treverk vaskes først med Oti kraftvask.

PRODUKTDATA:

Emballasje: 750ml , 2,5 l og 10 l
Farger: Fargeløs
Type: Alkydolje grunning
Tørrstoff: 45 +/- 2%
Litervekt: 1 kg/l

PÅFØRINGSINFORMASJON:

Rør godt om før bruk. Flaten som skal grunnes må være tørr før påføring. Flater som er skitne vaskes først med OTI Kraftvask.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Underlaget og luftens temperatur må være +5 grader Celsius. Ikke mal dersom det er fare for regn eller dugg før grunningen er tørr.

Unngå å male i sola.

FORARBEID:

Underlaget må være fast, tørt og rent. Skitne flater vaskes med OTI kraftvask. Løs maling/dekkbeis og trefibre fjernes med stålbørsting/skraping. Nytt, bart eller værslitt underlag grunnes med OTI trearmering. Husk å mette endaved og kuttflater ekstra godt. Værslitt underlag vaskes og stålbørstes før grunning.

Eksponert treverk (4-6 uker) stålbørstes etter vask.



FORBRUK:

Uhøvlet tre: 4 m²/liter.

Høvlet tre: 8 m²/liter.

ANBEFALT

SLUTTBEHANDLING:

2 strøk på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet tre samt høvlede detaljer.

Endeved og kuttflater mettes ekstra godt.

Grunnede flekker flekkmales 2 strøk før 2 hele strøk over det hele.

TØRKETID: (23 grader Celsius, 50% HR):

Berøringstørr etter ca. 12 timer

Overmalbar etter ca. 24 timer.

TYNNER: Vann

RENGJØRINGSMIDDEL:

Vann eller penselrens.

TÅLER IKKE FROST!

EU grenseverdi for produktet (kat A/d): 130 gr./l (2010)

Produktet inneholder maks 130 gr./l. VOC.