



SIKALASTIC METAL PRIMER

PRODUKTBEKRIVELSE:

Sikalastic Metal Primer er en to-komponent, korrosjonshindrende primer for de fleste typer metaller. Består av en lys grå base (Part A) og brun aktivator (Part B).

BRUKSOMRÅDER:

Dette er et produkt for grunning og sikring av de fleste typer metaller, før påføring av overflatebeskyttelse som Decothane, Steridex, Nivas Protect, Decadex, Power Coat osv.

FORDELER:

- Berøringsstørr etter ca. 3 timer (20°C)
- Kan brukes helt ned til 5°C
- Overmalbar etter ca. 6 timer, avhengig av temperatur og fuktighet
- Særdeles god rustbeskyttelse i tøft klima
- Kan ofte brukes på tidligere malte flater (Heftprøver må gjøres.)
- Kan overmales med de fleste malingstyper

TEKNISKE DATA:

Kjemisk Base: Løsemiddelbasert epoksyharpiks og Amidherder.

Egenvekt: 1,2 - 1,4 kg/L (Ferdigblandet).

Forbruk: ca. 0,15L/m² - Minimum 130 my tørrfilm

Tørketid: 3 - 6 timer (20°C).

Gjennomherdet: 7 døgn

Åpentid: 1 time (20°C).> ved lavere temp, < ved høyere temp.

Anbefalt påføringstemperatur: 10 - 30°C.

Påføringstemperatur: Min. 5°C - Maks. 40°C.

Underlaget må være min. 5°C over duggpunkt, og min. 5°C under påføring og herding.

Må overmales innen 7 døgn.

PÅFØRINGSDATA:

Primeren er utviklet for anvendelse på konvensjonelt behandlede, nye stålflater, men også for mindre krevende oppgaver.

1.) Ideell forbehandling av stål er sandblåsing til Sa21/2, eller til den spesifiserte renhetsgrad.

Der blåsing av underlaget ikke er mulig, kan rensing med nålepistol være akseptabelt.

2.) Ikke-jernholdige metaller behandles på følgende måte:

Fjern evt. oksiderte områder, støv og andre urenheter, og puss ned til blankt metall. På myke metaller, som f.eks. bly, kan stålbørste benyttes. Overflaten må være ren, og fri for olje og fett etc.

NOTE: Sterkt oksidert metall som ikke kan behandles etter 1) og 2), må stålbørstes så godt som mulig og deretter primes med 2 hele strøk. Lettere oksiderte flater, uten dypere korrosjon, kan primes med 1 strøk etter stålbørsting. Blåste områder med svært uregelmessig overflate, vil også kreve 2 strøk primer.

3.) Stål må grunnes innen 4 timer etter sandblåsing.

4.) Primeren røres godt opp før bruk, og påføres på tørre flater med pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gir det beste resultatet, mens rulling bare bør brukes på slette flater.

NB!! Må ikke påføres utendørs i fuktig vær, og heller ikke på fuktig flate.

SIKKERHETSDATA:

Løsemiddelholdig. Part A og Part B er klassifisert brannfarlig, irriterende for øyne og hud, miljøskadelig. Begge kan gi allergi ved hudkontakt. Part B er i tillegg etsende og kan gi kronisk helseskade.

Unngå direkte kontakt mot huden, bruk hansker og sørg for god ventilasjon i lukkede områder.

LES GJENNOM SIKKERHETS DATABLADET FØR BRUK.